

14

绵羊皮脱脂剂 H8060

本质

非离子表面活性剂。

特征

外观 (20°C)	清澈无色液体
固含量	约 65%
pH (1:10)	5-7

应用

H8060 用于绵羊皮脱脂工序，使用温度 35~45°C，可以直接加入划槽或转鼓中，参考用量 1~2g/L。

储存

125kg、1000kg 包装，密封贮存，常温贮存期一年。

备注：在正确使用该产品的情况下我们未查出有害影响。此信息提供只为便于参考，本公司不承担任何责任。